
木材干割れ防止剤
スーパークラックノン
XA4000
低臭型・最高級品
干し割れ・防カビ・同時処理
性能抜群、濡れたまま積み重ね NO
フジモト化成　奈良県桜井市外山420-1　TEL　0744-43-1234
ＵＲＬ　http：//www.fujimoto.gr.jp

スーパークラックノン XA4000

干割れ・防カビ・同時処理　17Kg

特 長

＊ 樹種、場所、含水率、等に関係なく、塗布された所は木材が乾燥する過程で発生する干し割れ防止に、大きな効力を発揮します。
＊ 刷毛、ローラー、その他の塗装用具で簡単に塗布できます。
＊ 塗布後の木材加工で刃物、工具、等を傷める心配が有りません。
＊ 危険物ではありませんので、引火の心配が有りません。
＊ 乾燥塗膜は無色透明ですので、木目も美しさを失う事が有りません。
＊ 水溶性エマルジョン型ですので、塗装用具は使用直後であれば簡単に水洗いできます。
＊ 乾燥すれば、風雨にさらされても塗膜が白化したり、直ちに剥離する事はありません。
＊ スーパークラックノンXA4000を塗布して乾燥した製品を積み重ねても、滑る事はありません。又、くっつく事もありません。但し未乾燥のまま積み重ねるとくっつきます。

使用方法

＊ 刷毛、その他の塗装用具で出来るだけ均一に、塗布むらがない様に塗布して下さい。
＊ ローラー刷毛での塗布は、泡をかまない様に、返し塗りを慎重にして下さい。
＊ 塗布量は木材表面積 1㎡当り、約 200gが標準ですが、木口面は300～350gが最低必要と思われます。
＊ 乾燥時間は、20℃で約1～2時間位です。冬場は含水率、気温、天候等で時間がかかる事があります。積み重ねるときは、充分時間をかけて乾燥の確認をして下さい。
＊ 経験上、割れやすい木材、又は木口面は2回塗りを推奨、1回目が乾燥してから2回目を塗布される方が有効です。
＊ 使用直前に均一になる様に良く拡販して使用して下さい。
＊ 外部で雨の降っている最中、又は雨降り直後の濡れた状態での塗布は避けて下さい。
＊ 出来るだけ風通しの良いところで使用して下さい。
＊ 気温が 4℃以下では使用しないで下さい。乾燥不良、不透明な塗膜に成る可能性が有ります。

取扱上の注意

＊ 間違って飲み込んだり、眼にはい言った時は直ちに吐き出し、又は水洗いして速やかに医師の診断を受けて下さい。直接皮膚に触れない様に保護具を使用して作業して下さい。
＊ 塗布の為小分けした液は、出来るだけ短時間で使用して下さい。余った液は元の容器に戻さないで下さい。変質の原因に成ります。原液保管温度は5℃～20℃です。
＊ 残った原液は密閉して、直射日光をさけて、冬は凍結させない様に保管して下さい。
＊ 貯蔵安定期間は、購入後約3ヶ月間ですので、その期間内に使用して下さい。
＊ 残液及び洗浄液は絶対に河川等に流さないで下さい。
＊ 塗布された処理材を未乾燥のままで積み重ねることはできません。材がくっつきます。
★ 化学物質の有害性については、予見出来ない事が有り、取り扱いには細心の注意を払って下さい。
★ 本品の適正な使用に就いては、使用者の責任において行って下さい。

★ 取扱い又は使用に際し、安全データーシート【SDS】を必ずお読みください。