

# NEW ヒビノンF

## 木材干割れ防止剤

### 特長

15Kg

- \* NEWヒビノンFは「工場内」で、製材品を適材寸法に細断していく過程の中で、次の加工までの「一定期間」での「割れ防止剤」として、開発された製品であります。  
それ故、NEWヒビノンFは、塗布直後の製品を積み重ねても、くつつく事はありません。  
又、材の擦り直し直後の積み重ねが可能で、場所を取らない、短期間の割れ防止が目標です。  
その後の加工には最適な製品であります。
- \* 塗布後の木材加工で刃物、工具等を傷める心配がありません。
- \* 乾燥塗膜は無色透明ですので、木目も美しさを失う事が有りません。
- \* 水溶性エマルジョン型ですので、塗装用具は使用直後であれば簡単に水洗いできます。
- \* 刷毛、ローラー、その他の塗装用具で簡単に塗布できます。
- \* 危険物ではありませんので、引火の心配がありません。

### 使用方法

- \* 刷毛、その他の塗装用具で出来るだけ均一に、塗布むらがない様に塗布して下さい。
- \* ローラー刷毛での塗布は、泡をかまない様に、返し塗りを慎重にして下さい。
- \* 塗布量は木材表面積 1㎡当り、約 200gが標準ですが、木口面は250~300gが最低必要と思われれます。
- \* 乾燥時間は、20℃で、約1時間位です。冬場は含水率、気温、天候等で時間がかかる事があります。
- \* 経験上、割れやすい木材、又は木口面で2回塗りをされる時は、1回目が乾燥してから2回目を塗布される方が有効です。
- \* 使用直前に均一になる様に良く攪拌して使用して下さい。
- \* 外部で雨の降っている最中、又は雨降り直後の濡れた状態での塗布は避けて下さい。
- \* 出来るだけ風通しの良いところで使用して下さい。
- \* 気温が 4℃以下では使用しないで下さい。乾燥不良、不透明な塗膜に成る可能性が有ります。

### 取扱上の注意

- \* 間違って飲み込んだり、眼にはい言った時は直ちに吐き出し、又は水洗いして速やかに医師の診断を受けて下さい。
- \* 塗布の為小分けした液は、出来るだけ短時間で使用して下さい。余った液は元の容器に戻さないで下さい。変質の原因に成ります。原液保管温度は5℃~20℃です。
- \* 残った原液は密閉して、直射日光をさけて、冬は凍結させない様に保管して下さい。
- \* 貯蔵安定期間は、購入後約3ヶ月間ですので、その期間内に使用して下さい。
- \* 残液及び洗浄液は絶対に河川等に流さないで下さい。

- ★ 化学物質の有害性については、予見できない事があり、取り扱いには細心の注意を払ってください。
- ★ 本品の適正な使用については、使用者の責任において行ってください。

★ ご使用前には必ず、製品安全データシート(SDS)をお読みください。