



接合方法

熱風融着機による融着







接着剤による接着



天端処理例

ニードフル止水シートを施工の際には、シートのずれ落ち防止のため天端部の処理をする必要があります。



施工例



- 本社・工場 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号
- 営業企画室 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F
- 札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F
- 仙台営業所 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6
- 東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F
- 名古屋営業所 〒461-0001 名古屋市東区泉1-1-35 ハイエストウ屋4F
- 大阪営業所 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル11F
- 広島営業所 〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F

- TEL.0725-32-5381 FAX.0725-32-2605
- TEL.06-6228-3070 FAX.06-6228-3071
- TEL.011-232-5241 FAX.011-232-3880
- TEL.022-242-0810 FAX.022-242-7414
- TEL.03-3861-1371 FAX.03-3861-1372
- TEL.052-959-2601 FAX.052-959-2603
- TEL.06-6536-2751 FAX.06-6536-2752
- TEL.082-532-7795 FAX.082-292-2033
- TEL.092-471-5252 FAX.092-471-5266

<https://www.geo-tanaka.co.jp>

