

## 製品の特長

- 高吸水性樹脂を内包した自己修復シートを組み込むことで、ブロックマットのアンカーピン固定を可能にした遮水シートです。
- アンカーピン打設部の高吸水性樹脂が膨潤することで、アンカーピンの周囲をシールし、漏水を抑制します。
- 「土木工事共通仕様書／遮水シート A」の仕様に準拠しており、従来の遮水シートと同様に使用することができます。

## 製品の規格

厚さ(mm)		シボ付き部有効幅(m)	止水材の材質
止水材	被覆材	2.0	純ポリ塩化ビニル
1 + シボ付き	10		

## 補強布付き繊維性フェルト（厚さ:10mm）の品質規格

試験項目	内容	単位	規格値	試験方法
密度		$\text{g}/\text{cm}^3$	0.13 以上	JIS L 3204
圧縮率		%	15 以下	JIS L 3204
引張強さ		$\text{N}/\text{mm}^2$ ( $\text{kgf}/\text{cm}^2$ )	1.47 以上 (15 以上)	JIS L 3204
伸び率		%	50 以上	JIS L 3204
耐薬品性	不溶解分	%	95 以上	JIS L 3204

## 純ポリ塩化ビニル：（厚さ:1 mm、色：透明）の品質規格

試験項目		内容	単位	規格値	試験方法
比重				1.25 以下	JIS K 6773
硬さ				80±5	JIS K 6773
引張強さ			N／mm <sup>2</sup>	11.8 以上	JIS K 6773
伸び			%	290 以上	JIS K 6773
老化性		質量変化率	%	±7	JIS K 6773
耐薬品性	アルカリ	引張強さ変化率	%	±15	JIS K 6773
		伸び変化率	%	±15	JIS K 6773
		質量変化率	%	±3	JIS K 6773
	食塩水	引張強さ変化率	%	±7	JIS K 6773
		伸び変化率	%	±7	JIS K 6773
		質量変化率	%	±1	JIS K 6773
柔軟性			℃	－30 以下	JIS K 6773
引裂強さ			N／m	58800 以上	JIS K 6252