



自己修復シートの品質規格

試験項目	内容	単位	規格値	試験方法
単位面積当たりの質量		g/m ²	1100 以上	JIS L 1908
厚さ		mm	5 以上	JIS L 1908
引張強さ	たて	N/5cm	1700 以上	JIS L 1908
	よこ	N/5cm	1000 以上	JIS L 1908
伸び率	たて	%	60 以上	JIS L 1908
	よこ	%	60 以上	JIS L 1908
引裂強さ	たて	N	637 以上	JIS L 1096
	よこ	N	637 以上	JIS L 1096


製品標準図



製品構造



標準部



自己修復シート部

自己修復シートの機能

