

標準施工仕様

■ 吹付用

吹付用のガンは指定ガンである“ふくべー”をご使用下さい。

工 程	材 料 名	塗布量kg/m ²	塗布回数	水希釈%	乾燥時間	塗 装 器 具
素地調整	ゴミ、汚れ、油分など付着物は、完全に除去し、傷、不陸、目違いなどは補修調整して下さい。					
シーラー処理	MKマルチシーラー-NANO	0.11~0.17	1	0	2時間以上	ウールローラー 刷毛、スプレー
下塗り	アンダーコート (吹付用)	0.15~0.25	1	6~8 (吹付け) 5以下 (ローラー)	3時間以上	ウールローラー 刷毛、スプレー
	アンダーコート S (改修用微弾性タイプ)	0.7~1.0	1	15~20 (吹付け) 0 (ローラー)	5時間以上	砂骨ローラー (標準タイプ) 刷毛、 万能ガン『ふくべー』又は、 『ニューマルチガン』
上塗り	カラリアート (吹付用)	0.5~0.7	1~2	0	4時間以上	万能ガン『ふくべー』又は、 『ニューマルチガン』 口径5.5mm 吹き圧 2kgf/cm ² (手元にて空気量微調整)

※アンダーコートS及び、上塗りには、万能ガン『ふくべー』又は、『ニューマルチガン』をご使用下さい。
上塗りにつきまして、他のガンをご使用になりますとパターン及び、色が変わる可能性があります。

■ ロールー用

工 程	材 料 名	塗布量kg/m ²	塗布回数	水希釈%	乾燥時間	塗 装 器 具
素地調整	ゴミ、汚れ、油分など付着物は、完全に除去し、傷、不陸、目違いなどは補修調整して下さい。					
シーラー処理	MKマルチシーラー-NANO	0.11~0.17	1	0	2時間以上	ウールローラー 刷毛
下塗り	アンダーコート (ローラー用)	0.25~0.35	1	0~3	3時間以上	ウールローラー 刷毛
	アンダーコート S (改修用微弾性タイプ)	0.7~1.0	1	0	5時間以上	砂骨ローラー (標準タイプ) 刷毛
上塗り	カラリアート (ローラー用)	1.0~1.2 (1回に0.5目安)	2	0	4時間以上 (塗装間隔)	砂骨ローラー (標準タイプ)

※入り隅などローラー塗装しにくい箇所については、コーナーローラー、ウィンナーローラー、筆などでパターンを合わせながら施工して下さい。

※乾燥時間は冬季・夏季、又は現場状況によって大きく変化します。

※上記の乾燥時間は23℃、湿度50%の時の乾燥時間です。

※詳しくは施工仕様書を御参照下さい。

■ 施工上の注意事項

- 表面のごみ、ほこり等は除去し、巣穴、不陸、ひび割れなどは、強化フィラー、ダンパテ厚付けなどで平滑にして下さい。
- 塗り替えの場合、旧塗膜の浮き、ふくれ、ぜい弱部等は、サンダー、皮すきなどで除去し、さらに高圧洗浄にて旧塗膜に付着しているチリ、ほこり、汚れなどを除去して下さい。
- カラリアートは使用前にひしゃくで攪拌し均一にして下さい。マーゼ(電動ミキサー)のような高速回転の攪拌機を使用しますと模様を形成する粒子が破壊されますので絶対に使用しないで下さい。
- カラリアート(吹付用)は万能ガン(ふくべー)の塗出量、吹き圧を調整し、予め試し吹きをして、色相、パターン等を確認後本施工に入して下さい。
- シーリング材の上へ施工する場合、シーリング材の種類、材齢により塗膜が密着しないことがあります。
詳しくは営業本部へお問い合わせ下さい。

■ 荷姿・容量・標準塗布量

- マルチシーラー-NANO 140 石 油 缶 (80m²~120m²)
- カラリアートアンダーコート (吹付用) 16kg ポリペール缶 (64m²~106m²)
4kg ポリペール缶 (16m²~26m²)
- カラリアートアンダーコート (ローラー用) 16kg ポリペール缶 (45m²~64m²)
4kg ポリペール缶 (12m²~16m²)
- カラリアートアンダーコート S 16kg ポリペール缶 (16m²~22m²)
- カラリアート (吹付用) 16kg ポリペール缶 (26m²~32m²)
- カラリアート (ローラー用) 16kg ポリペール缶 (13m²~16m²)

■ 適用下地

コンクリート(RC)、モルタル、PC板、サイディング板、ALC板、スレート板、各種旧塗膜(活膜) など