

MK ECOジョイントコンパウンド

(速乾厚付け用パテ・内部用)

特 長

- **乾燥が早く** 従来の厚付け用練りパテと比べ約1/3の時間(100~120分)で次の工程に入れます。(5mm厚、20℃、湿度65%で比較)
- **軽量化** 化にともない、ヘラさばき、研ぎも軽く、運搬も**楽**になりました。
- 10mm厚/1回まで可能で、通常使用3~5mm厚の場合殆ど**ヤセ**等の**心配がありません**。
- コナパテ類の様な現場練りがないため品質にバラつきがなく、さらに**付着性が強い**のでフレ等の心配がありません。

石こうボード目地処理部引張試験結果(テンシロンによる)

試験項目 下地条件	クラック発生時伸(mm)		最大強度kgf/5cm巾	
	コナパテ	MKECOジョイントコンパウンド	コナパテ	MKECOジョイントコンパウンド
石こうボード紙有り	0.16 ⇒	0.53	15.3 ⇒	32.4
石こうボード紙無し	0.12 ⇒	0.31	9.7 ⇒	31.2

※工程 ①G.ファイバーテープ ②コナパテ又はMKECOジョイントコンパウンド ③MKECOジャストパテ ④E.P.

〈有機無機複合型軽量下地調整材〉

MK ECOジョイントコンパウンド

規 格

JIS K 5669 合成樹脂エマルジョンパテ

施 工 手 順



用 途

目地(各種ボードジョイント部)
深みぞ、凹部、きず、下地破損の補修、段差、ジャンカの修整等

容 量 ・ 荷 姿

12ℓ (7.5kg) 石油缶 直入り
3ℓ×4缶 PP容器 直入り(ダンボール詰め)

施工上のご注意

1. 素地の汚れは、完全に落としてから施工して下さい。
2. 気温40℃以上、5℃以下、湿度85%以上の時は施工を避けて下さい。
3. 水希釈は0～350ccの範囲で行なって下さい。うすめすぎはヤセ、ダレの原因となりますのでお避け下さい。
4. 塗装用具は、乾かないうちに水洗いして下さい。
5. 40℃以上、0℃以下での環境に貯蔵しないで下さい。
6. 使用後、残りの材料は、完全に密閉して日陰に保存しなるべく早めにご使用下さい。

特約店



営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-19-15 TEL(042)468-5111(代)FAX(042)466-5110

大阪営業所 〒660-0083 兵庫県尼崎市道徳町7-1-3 TEL(06)6413-0858 FAX(06)6413-0859
尼ヶ崎リサーチ・インキュベーションセンター304号

本 社 〒189-0003 東京都東村山市久米川5-33-11 TEL(042)393-2345(代)FAX(042)395-3253

09.06U 5000