

MK

ECOジョイントコンパウンド

(速乾厚付け用パテ・内部用)

特 長

- **乾燥が早く** 従来の厚付け用練りパテと比べ約1/3の時間(100~120分)で次の工程に入れます。(5mm厚、20℃、湿度65%で比較)
- **軽量化** 化にともない、ヘラさばき、研ぎも軽く、運搬も**楽**になりました。
- 10mm厚 / 1回まで可能で、通常使用3~5mm厚の場合殆ど**ヤセ**等の心配がありません。
- コナパテ類の様な現場練りが無いため品質にバラつきがなく、さらに**付着性が強い**のでワレ等の心配がありません。

石こうボード目地処理部引張試験結果(テンシロンによる)

試験項目	クラック発生時伸(mm)		最大強度kgf/5cm巾	
	コナパテ	MKECOジョイントコンパウンド	コナパテ	MKECOジョイントコンパウンド
石こうボード紙有り	0.16	⇒ 0.53	15.3	⇒ 32.4
石こうボード紙無し	0.12	⇒ 0.31	9.7	⇒ 31.2

*工程 ①G.ファイバーテープ ②コナパテ又はMKECOジョイントコンパウンド ③MKECOジャストパテ ④E.P.