

〈有機無機複合型軽量下地調整材〉

MK ECOジョイントコンパウンド

規 格 JIS K 5669 合成樹脂エマルジョンパテ

施 工 手 順



用 途 目地(各種ボードジョイント部)
深みぞ、凹部、きず、下地破損の補修、段差、ジャンカの修整等

容量・荷姿 12ℓ(7.5kg)石油缶 直入り
3ℓ×4缶 PP容器 直入り(ダンボール詰め)

施工上のご注意

1. 素地の汚れは、完全に落としてから施工して下さい。
2. 気温40℃以上、5℃以下、湿度85%以上の時は施工を避けて下さい。
3. 水希釈は0~350ccの範囲で行なって下さい。うすめすぎはヤセ、ダレの原因となりますのでお避け下さい。
4. 塗装用具は、乾かないうちに水洗いして下さい。
5. 40℃以上、0℃以下での環境に貯蔵しないで下さい。
6. 使用後、残りの材料は、完全に密閉して日陰に保存しなるべく早めにご使用下さい。

特約店



営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-19-15 TEL(042)468-5111(内FAX(042)468-5110
大阪営業所 〒680-0083 兵庫県尼崎市道徳町7-1-3 TEL(06)6413-0858 FAX(06)6413-0859
尼ヶ崎リサーチ・インキュベーションセンター304号
本 社 〒189-0005 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL(042)393-2345(内FAX(042)395-3253