

性能試験表

JIS A 6909外装厚塗材Eによる物性試験

試験項目		結果	規格
低温安定性		合格	塊がなく組成物の分離・凝集がないこと。
初期乾燥によるひび割れ抵抗性		合格	ひび割れがないこと。
付着強さ	標準状態	1.2	0.5N/mm ² 以上 (12.3f/cm ² 以上)
	浸水後	1.0	0.3N/mm ² 以上 (10.3f/cm ² 以上)
温冷繰り返し作用に対する抵抗性		合格	試験体の表面に、はがれ、ひび割れ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと。
対衝撃性		合格	ひび割れ及び著しい変形及びはがれがないこと。
浸水性A法		0.1	1.0cm以下
耐候性A法		合格	ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール3号以上でであること。
可とう性		合格	ひび割れ及びはがれがないこと。



メーコー株式会社

URL <http://www.meikoh.com>

営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-19-15 Tel.042-468-5111 Fax.042-468-5110
 大阪営業所 〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1-3-304 Tel.06-6413-0858 Fax.06-6413-0859
 本社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 Tel.042-393-2345 Fax.042-395-3253