

全面下地調整の省力化

ニューピンデックス

適応下地：石膏ボード、モルタルコテ仕上面、スレート板、木部ベニア板等



こんな箇所におすすめ

ポイント
1

全面しごきの必要な箇所!

ポイント
2

パテ処理跡・吸い込みムラが
気になる箇所!

特徴

- 上塗しても吸い込みがない。
- カブリがさらに向上し、気になる吸い込みムラをおさえる。
- 適度の山立ちにより、パテ処理跡を隠べいします。
- 厚付塗膜の効果により、ボード面の毛羽立ちを完全に被覆します。

用途

- 施工面積:18kg缶で90~120㎡(1回塗り)
- 仕上げが2分艶、3分艶の時は、上塗りが2回必要な場合があります。
- 壁面は18kgに対して約2ℓ、天井面は3ℓの水希釈がおすすめです。



ニューピンデックス

淡彩色のみ当社にて調色可能。

標準塗布量(kg/m²) 0.15~0.2

容量・荷姿 18kg(石油缶)

(社)日本塗料工業会登録 MO4003 F☆☆☆☆

標準施工要領

工程	製品名	塗り回数	塗布量(kg/m ²)	希釈(ℓ)	塗装方法
下地調整	あらかじめ通常の目地処理、段差の修整をし、ホコリ、チリ等の付着物は完全に除去して下さい。				
1.下中塗り	ニューピンデックス	1回	0.15~0.2	水:2~3	ウールローラー
2.上塗り	各種EP等	1~2回	—	—	—



メーコー株式会社