

パテ施工の省力化に一役

MK ECO スーパーパテ

中付けから上付けまですべておまかせ!!

うーん
これは良い!!
“ヘラさばき、
充てん性
ペーパーとき
最高だ”



兼用タイプ 薄付け～2.5ミリ付け(1回)まで可能。

超軽量 特殊超軽量材配合で軽量です。
ヘラ付け作業がとともラク。


用途 ボード目地処理(中付け、上付け)
各種素材壁面全面調整

適応下地 コンクリート、モルタル、スレート、
ALC、セメント系基材、
石膏ボード板等の内部下地調整材

容量・荷姿 12kg 石油缶(直入れ)
2.5ℓ×4缶(ダンボール入り)
※入目は、石油缶タイプと同量です。



●JIS K 5669 合成樹脂エマルジョンパテ
一般形・薄付け用 F☆☆☆☆

 **メーコー株式会社**

MK Ecoスーパーパテ

性能試験成績表

種類:一般形 区分:薄付け用

試験項目	試験結果	試験方法
容器の中での状態	合格	JIS K5669による
作業性	合格	同上
乾燥時間	3時間以内	同上
研磨容易性	合格	同上
上塗り適合性	合格	同上
付着強さ	4.5kgf/cm ² 以上	2.5kgf/cm ² 以上
低温安定性	合格	JIS K5669による

せっこうボード目地処理性能試験表

種類:上塗り用 区分:乾燥硬化形

試験項目	試験結果	試験方法及び規格値
粉末度 mg	0mg	JISA6914による 500μm 残量1mg以下
耐腐敗性	合格	同上 4日未満で腐敗が生じないこと
吸収率 %	20%	同上 35%以下
耐ひび割れ性	合格	同上 テーバー部の薄い方より 50mm以内にひび割れがないこと
接着性	パテとジョイントテープ	100% 同上 70%以上
	パテとせっこうボード	100% 同上 70%以上

施工上のご注意

1. 素地の汚れは、完全に落としてから施工して下さい。
2. 気温40℃以上、5℃以下、湿度85%以上の時は施工を避けて下さい。
3. この製品は希釈しないで攪拌後そのまま利用できる粘度に調整してあります。
4. 塗装用具は、乾かないうちに水洗いして下さい。
5. 40℃以上、0℃以下での環境に貯蔵しないで下さい。
6. 使用後、残りの材料は、完全に密閉して日陰に保存しなるべく早めにご使用下さい。

特約店



営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-10-15 TEL(042) 468-5111 FAX(042) 468-5110
 大阪営業所 〒660-0083 兵庫県尼崎市道徳町7-1-3-304 TEL(06) 6413-0858 FAX(06) 6413-0859
 本 社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL(042) 393-2345 FAX(042) 395-3253
 ホームページ <http://www.meikoh.com>

10.09U5000