

MK Eco スーパーパテ

性能試験成績表

種類:一般形 区分:薄付け用

試験項目	試験結果	試験方法
容器の中での状態	合格	JIS K5669による
作業性	合格	同上
乾燥時間	3時間以内	同上
研磨容易性	合格	同上
上塗り適合性	合格	同上
付着強さ	4.5kgf/cm以上	2.5kgf/cm以上
低温安定性	合格	JIS K5669による

せっこうボード目地処理性能試験表

種類:上塗り用 区分:乾燥硬化形

試 験 項 目		試 験 結 果	試験方法及び規格値
粉末度 mg		0mg	JISA6914による 500μm 残量1mg以下
耐 腐 敗 性		合 格	同 上 4日未満で腐敗が生じないこと
吸 収 率 %		20%	同 上 35%以下
耐ひび割れ性		合 格	同 上 テーパー部の薄い方より 50mm以内にひび割れないこと
接着性	パテとジョイントテープ	100%	同 上 70%以上
	パテとせっこうボード	100%	同 上 70%以上

施工上のご注意

1. 素地の汚れは、完全に落としてから施工して下さい。
2. 気温40℃以上、5℃以下、湿度85%以上の時は施工を避けて下さい。
3. この製品は希釈しないで攪拌後そのままご利用できる粘度に調整してあります。
4. 塗装用具は、乾かないうちに水洗いして下さい。
5. 40℃以上、0℃以下での環境に貯蔵しないで下さい。
6. 使用後、残りの材料は、完全に密閉して日陰に保存しなるべく早めにご使用下さい。

特約店



メーカー株式会社

営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-19-15 TEL (042) 468-5111 FAX (042) 468-5110
 大阪営業所 〒660-0003 兵庫県尼崎市道徳町7-1-3-304 TEL (06) 6413-0858 FAX (06) 6413-0859
 本社 〒189-0003 東京都京都市山手区久米川町5-33-11 TEL (042) 393-2345 FAX (042) 395-3253
 ホームページ <http://www.meikoh.com>

10.09U5000