

MK ジャストパテ

性能試験成績表

種類：一般形 区分：~~厚付け用~~ ^{薄付け用}

試験項目	試験結果	試験方法
容器の中での状態	合格	JIS K5669による
作業性	合格	同上
乾燥時間	3時間以内	同上
研磨容易性	合格	同上
上塗り適合性	合格	同上
付着強さ	4.5kgf/cm ² 以上	2.5kgf/cm ² 以上
低温安定性	合格	JIS K5669による

塗膜試験表

試験項目	試験結果	試験方法
乾燥時間	厚さ0.5mmの場合1.0時間 厚さ1.0mmの場合2.5時間 厚さ3.0mmの場合5.0時間	フレキシブル板に塗布し 指触乾燥の判定 温度 20℃ 湿度 75%
研磨容易性	従来品のパテより良好	乾燥試験後の試験板を #180～#240の研磨紙にて からとぎ
上塗り適合性	合成樹脂エマルジョン ペイント JISK-5663 1種 異常無し 2種 //	塗装下地標準施工方法に準 ずる
付着性	フレキシボード板 4.5kgf/cm ² モルタル面 4.8kgf/cm ² 石膏ボード板 2.3kgf/cm ² (紙層剥離)	素材面に1.5mm程度塗布し 7日間乾燥後4×4cm アタッチメントを接着し、 建研式引張り試験機にて 測定した
摘要区分 比重	屋内 1.3/2	JISK-5669 一般形 厚付け用 一般市販パテの比重、1.8/2

施工上のご注意

1. 素地の汚れは、完全に落としてから施工して下さい。
2. 気温40℃以上、5℃以下、湿度85%以上の時は施工を避けて下さい。
3. この製品は希釈しないで攪拌後そのままご使用できる粘度に調整してあります。
4. 塗装用具は、乾かないうちに水洗いして下さい。
5. 40℃以上、0℃以下での環境に貯蔵しないで下さい。
6. 使用後、残りの材料は、完全に密閉して日陰に保存しなるべく早めにご使用下さい。

特約店



本社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 Tel.042-393-2345 Fax.042-395-3253
営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢 2-19-15 Tel.042-408-5111 Fax.042-408-5110
大阪営業所 〒531-8511 兵庫県尼崎市道徳町7-1-3-304 Tel.06-6413-0858 Fax.06-6413-0859