

ダイヤモンドコンパウンド



1 ダイヤモンドコンパウンド(5g入) Diamond Compounds (Net: 5g)

ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトパフやラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトパフのように柔らかい素材は仕上げ効果が上がります。

油性プレミアムタイプは、ライトタイプよりダイヤモンド砥粒の含有率が高く、スピーディーに上質な研磨面が得られます。

*PC101～PC311 は在庫が無くなり次第廃番扱いとさせていただきます

*PC101 to PC311 will be discontinued once stock runs out.

ED
電着ダイヤ
電着CBN

DC
ダイヤモンド
ディスク

SD
焼結
ダイヤモンド

CC
超硬
カッター

SC
スチール
カッター

TD
ツイスト
ドリル

MR
マンドレル

粗仕上げ用
⇒

中仕上げ用
⇒

	#200 (90μ)	#230 (60μ)	#320 (45μ)	#600 (30μ)	#1200 (15μ)	#1800 (9μ)
● 出荷単位: 1本						
油性(プレミアムタイプ) (Oil-soluble / Premium Grade)	PC101	—	PC103	PC104	PC105	PC106
油性(ライトタイプ) (Oil-soluble / Light Grade)	PC201	—	PC203	—	PC205	PC206
水性(ライトタイプ) (Water-soluble / Light Grade)	—	PC302	—	—	PC305	—

1 ダイヤモンドコンパウンド(5g入) Diamond Compounds (Net: 5g)

鏡面仕上げ用
⇒


超仕上げ用
⇒

	#3000 (6μ)	#8000 (3μ)	#14000 (1μ)	#60000 (1/2μ)	#100000 (1/4μ)
● 出荷単位: 1本					
油性(プレミアムタイプ) (Oil-soluble / Premium Grade)	PC107	PC108	PC109	—	PC111
油性(ライトタイプ) (Oil-soluble / Light Grade)	PC207	PC208	PC209	PC210	PC211
水性(ライトタイプ) (Water-soluble / Light Grade)	PC307	PC308	PC309	—	PC311

1 ファイナルポリッシングシート(最終仕上げ用) Final Polishing Sheets 研磨材を併用して下さい

● 出荷単位: 1枚

幻の「ファインフェルトシート(兎毛)」に代わる、次世代の研磨シートです!!



ファイナルポリッシングシートは、高番手のコンパウンドを用いた金型の鏡面仕上げなどに要求される、高度な研磨作業に対応したソフトタイプの研磨シートです。

繊維が細くしなやかな特殊素材により、パフの研磨傷を最小限に抑え滑らかな仕上げ面が得られます。

粗・中仕上げは勿論、柔らかいワークの研磨にも最適です。

「兎毛」ファンのユーザー様にも、ご満足いただける研磨シートです。

研削油などが浸透すると裏面の接着力が弱まったり、シートと接着剤が剥離する場合がございます。接着する面は油分や汚れを綺麗に落としてからご使用下さい。

1.3mm厚 HT-FP201
(Thickness = 1.3mm) ¥3,600(1枚)

裏面粘着処理
The back side treat a substance with adhesive