

製品仕様

製品寸法(m)	厚さ(mm)	質量(g/m ²)	材質	色
5.0×24.0	0.4	250	ポリエチレン	OD色

※厚さおよび質量は製品の標準的な値です。

製品性能

項目	物性値	
引張強さ	タテ	1450N/5cm
	ヨコ	1200N/5cm
伸び率	タテ	15 %
	ヨコ	15 %
引裂強さ	タテ	200N
	ヨコ	200N

※本表に示した数値は測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本商品使用上の目安としてお取り扱いください。

別途使用例

- 水害対策用
- 緊急災害備蓄用

◆ 耐用年数：3年程度

施工事例



- | | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| ■ 本社・工場 | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号 | TEL.0725-32-5381 FAX.0725-32-2605 |
| ■ 営業企画室 | 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F | TEL.06-6228-3070 FAX.06-6228-3071 |
| ■ 札幌営業所 | 〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F | TEL.011-232-5241 FAX.011-232-3880 |
| ■ 仙台営業所 | 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6 | TEL.022-242-0810 FAX.022-242-7414 |
| ■ 東京営業所 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F | TEL.03-3861-1371 FAX.03-3861-1372 |
| ■ 名古屋営業所 | 〒461-0001 名古屋市中区泉1-1-35 ハイエストウ屋4F | TEL.052-959-2601 FAX.052-959-2603 |
| ■ 大阪営業所 | 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル11F | TEL.06-6536-2751 FAX.06-6536-2752 |
| ■ 広島営業所 | 〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302 | TEL.082-532-7795 FAX.082-292-2033 |
| ■ 福岡営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F | TEL.092-471-5252 FAX.092-471-5266 |

