製品仕様

製品寸法(m)	厚さ(mm)	質量(g/㎡)	材　質	色
5.0×24.0	0.4	250	ポリエチレン	OD色

※厚さおよび質量は製品の標準的な値です。

製品性能

項　目		物性値
引張強さ	タテ	1450N/5cm
	ヨコ	1200N/5cm
伸び率	タテ	15 %
	ヨコ	15 %
引裂強さ	タテ	200N
	ヨコ	200N

※本表に示した数値は測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本商品使用上の目安としてお取り扱いください。

別途使用例

- ●水害対策用
- ●緊急災害備蓄用

◆耐用年数：3年程度

施工事例









株式會社田中

■本社・工場　〒595-0013　大阪府泉大津市宮町12番23号　TEL.0725-32-5381　FAX.0725-32-2605
■事業企画推進部　〒541-0042　大阪市中央区今橋4-3-6　淀屋橋NAOビル4F　TEL.06-6228-3070　FAX.06-6228-3071
■札幌営業所　〒060-0003　札幌市中央区北三条西3-1-25　メットライフ札幌北三条ビル7F　TEL.011-232-5241　FAX.011-232-3880
■仙台営業所　〒981-1106　仙台市太白区柳生2-25-6　TEL.022-242-0810　FAX.022-242-7414
■東京営業所　〒103-0004　東京都中央区東日本橋2-16-7　ANNI東日本橋ビル8F　TEL.03-3861-1371　FAX.03-3861-1372
■名古屋営業所　〒461-0001　名古屋市東区泉1-1-35　ハイエスト久屋4F　TEL.052-959-2601　FAX.052-959-2603
■大阪営業所　〒595-0013　大阪府泉大津市宮町12番23号　TEL.0725-32-5382　FAX.0725-30-3417
■広島営業所　〒730-0801　広島市中区寺町5-27　パークヒルズ城南302　TEL.082-532-7795　FAX.082-292-2033
■福岡営業所　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1-14-25　新幹線ビル2号館2F　TEL.092-471-5252　FAX.092-471-5266

https://www.geo-tanaka.co.jp

H020-2507

SP.25.07