

## ※ 施工上の注意事項

---

- ①木造モルタル下地の場合、1㎡の製品重量が最大40kgを超える場合があります。ラス網などの固定は、確実に施工してください。
- ②製品をカットする場合はなるべく、目立たない面で行ってください。また、目地処理にてカット面を覆うようにしてください。
- ③製品によっては、タイル貼りのように水平墨を出して施工することをお勧めします。  
(キャッスルストーンなど)
- ④この製品は、セメント成型品です。吸水率が高いため接着モルタルの硬化必要水分を吸水し、製品の剥離現象の原因となる場合があります。必ず、水浸しを行ってください。特に、真夏炎天下での施工は注意が必要です。
- ⑤デラクリート(吉野石膏株)などのセメント成形板にネオピタ、スパボンドG、エポピタ523など(株)大建化学)の接着剤で施工することも可能です。別途施工要領がありますので営業担当者にお問い合わせください。

## ※ メンテナンス

---

- ①製品についた汚れは基本的に水洗いで落とすことができます。排気ガスなど、水だけでは落ちない汚れは中性洗剤で落としてください。
- ②塩素系の消毒液や、漂白剤は製品を変色させることがあります。直接、製品にかけることは避けてください。
- ③製品の表面に白華現象が起きた場合は、市販の白華除去剤で除去して十分な水で洗い流してください。また、水で10倍程度に希釈したお酢を歯ブラシにつけてこすり落とすことも可能です。除去した後は、十分な水で洗い流してください。
- ④エルドラードストーンはセメント成型品です。融雪剤や塩分との接触は、できるだけ避けてください。
- ⑤外装で撥水剤を施工した場合、撥水剤の効果持続時間があります。撥水剤メーカーの取扱説明書に従い、定期的に塗布することをお勧めします。
- ⑥製品は50年補償をいたしておりますが、施工条件などにより適用されない場合がございます。詳しくは、工務店、もしくは、営業担当者にご確認ください。